

令和7年6月20日


ガイメックモルタル性能試験結果報告書

1. 吸水率試験
2. 付着強さ試験
3. 長さ変化試験
4. 曲げ強さ試験
5. 圧縮強さ試験

株式会社 ガイメック

富山県下新川郡入善町青島884

TEL:0765-72-3718 FAX:0765-74-2443



製品試験成績表

製造元

株式会社ガイメック

富山県下新川郡入善町青島884

[TEL:0765-72-3718](tel:0765-72-3718) [FAX:0765-74-2443](tel:0765-74-2443)

【ガイメックモルタル】

令和7年5月製造分 (LotNo.0705143)

1. 吸水率試験

試験方法：JIS A 1171に準拠

	吸水率
試験結果	3.8%

2. 付着強さ試験

試験方法：JIS A 1171に準拠

	付着強さ
試験結果	1.9 N/mm ²
社内規格値	1.2 N/mm ² 以上

3. 長さ変化率試験

試験方法：JIS A 1129に準拠

	長さ変化率
試験結果	-0.04%

4. 曲げ強さ試験

試験方法：JIS A 1171に準拠

	曲げ強さ
試験結果	8.1 N/mm ²
社内規格値	8.0 N/mm ² 以上

5. 圧縮強さ試験

試験方法：JIS A 1171に準拠

	圧縮強さ
試験結果	41.8 N/mm ²
社内規格値	24.0 N/mm ² 以上